



TRIPLA  
QUALIDADE.

**MANUAL DE INSTRUÇÃO**  
ASSYX DuroBOARD® Kit de reparação

## ASSYX – Tripla qualidade. Liderança em material, técnica e atendimento.



O kit de reparação ASSYX DuroBOARD® consiste de:

- A: Fresadora incluso jogo de fresas
- B: Raspador
- C: 1 Pistola de cartucho PPM 300X  
2 Misturadores estáticos,  
1 Cartucho duplo 2-K-PUR 840/20
- D: 1 Espatula




Danos comuns



1.  
Com o raspador limpar o entorno da área danificada.  
**ATENÇÃO:**  
Usar luvas e óculos de proteção!



2.  
Área danificada depois da limpeza.




- 3.**  
Escolher a fresa de acordo com o tamanho da área danificada e ajustar em uma profundidade de aproximadamente 3 mm.



- 4.**  
Posicionar a fresadora na área danificada e frisar a mesma.



- 5.**  
Área danificada frisada e pronta para preenchimento



- 6.**  
Abrir o cartucho duplo, instalar o misturador estático e fechar com a tampa rosqueável, depois colocar o cartucho duplo na pistola de cartucho.



**7.**

Aplicar na área danificada de forma uniforme o 2-K-PUR 840/20. Atentar para uma perfeita mistura dos dois componentes.



**8.**

Nivelar a área aplicada com a espátula. ATENÇÃO:

2-K-PUR 840 existe em 3 tempos distintos de secagem:

1. 2-K-PUR 840/02, 2 min de secagem, trabalhar a área depois de novamente 180 minutos aproximadamente.
2. 2-K-PUR 840/20, 20 min de secagem, trabalhar a área depois de novamente 480 minutos aproximadamente.
3. 2-K-PUR 840/45, 45 min de secagem, trabalhar a área depois de novamente 24 horas aproximadamente.



**9.**

Depois do endurecimento da massa de reparação (180, 480 minutos ou 24 horas) nivelar novamente irregularidades com o raspador.



**10.**

Área reparada

ATENÇÃO:

O processo de reparação pode ser repetido a qualquer hora. O 2-K-PUR é um material colante de dois componentes do Poliuretano igual o utilizado no revestimento da ASSYX DuroBOARD® (Plástico seco de Poliuretano) e cola perfeitamente com a ASSYX-DuroBOARD® (tanto PU como madeira).

Veja nosso vídeo:

em CD ou no sitio  
[www.assyx.com](http://www.assyx.com)

ASSYX GmbH & Co. KG  
Zum Kögelsborn 6  
D-56626 Andernach (Miesenheim)  
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10  
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

[info@assyx.com](mailto:info@assyx.com)  
[www.assyx.com](http://www.assyx.com)

**ASSYX**  
ENGINEERED BOARDS